

Swahili

Coating dekoratif arsitektural dengan piranti trowel dan berpola metalik mengagumkan untuk interior

GAMBARAN UMUM

Swahili adalah pelapis dekoratif untuk interior yang terbuat dari bahan isian metalik dan agregat kuarsa pilihan, menghasilkan efek visual yang sangat berkelas dan menciptakan permainan nuansa serta cahaya yang unik.

KEGUNAAN

Swahili memberikan efek sentuhan dan kromatis yang inovatif, membuat lingkungan menjadi sangat nyaman dan terpadu dengan trend terkini dalam bidang dekorasi interior. **Swahili** adalah produk yang mudah diaplikasikan, sehingga dekorator profesional maupun kustomer pribadi akan dengan mudah mendapatkan efek berkualitas tinggi.

GAMBARAN KHUSUS

Bentuk pengikat: polimer akrilik berbahan dasar air. Kepadatan:

Swahili Base Silver: 1,25 +/- 0,05 g/ml

Swahili Base Gold: 1,25 +/- 0,05 g/ml

PERFORMA

Aplikasi **Swahili** ini sederhana dan praktis, bisa dilakukan dengan kuas. **Swahili** juga bersifat versatil, sehingga bisa diaplikasikan pada bidang yang tidak seberapa mulus.

Swahili juga memberikan aneka macam efek yang sesuai dengan keinginan pemakai, tergantung pada selera decorator.

PENGECERAN

Swahili: encerkan dengan maksimal 20% air.

PERINGATAN

Aduklah produk dengan seksama sebelum aplikasi.

Jangan mengaplikasi pada permukaan yang *fresh*, tunggulah sampai waktu pematangan, biasanya 4 minggu

PERSIAPAN DAN APLIKASI BIDANG

(pada kondisi lingkungan T=25°C, UR=60%)

Bidang harus benar-benar kering, bebas debu, tanpa kelembaban dan noda garam

Jika perlu, permukaan boleh dilapisi ulang atau dikonsolidasi.

Jika ada jamur, garaplah permukaan dengan produk yang sesuai. Gosoklah atau bersihkan penggelembungan dan cat lawas yang mengelupas.

Lapisan *tempera paint* atau cat berbahan dasar kapur lawas yang lebih tinggi harus dibersihkan.

Bersihkan debu, kabut asap, atau kotoran yang lain sebelum mengaplikasi.

Pada permukaan yang tidak rata dan berkapur, aplikasikan satu lapis **Decofix** (penutup dinding berukuran mikro) yang telah diencerkan, dengan menggunakan kuas.

Pada bidang yang kering dan padat, aplikasikan satu lapis **Novaprimer** (primer berpigmen akrilik berbahan dasar air) yang telah diencerkan, dengan menggunakan kuas atau roller.

Pada primer yang kering, aplikasikan satu lapis **Novalux E** Putih (cat yang dapat dicuci) yang telah diencerkan, dengan menggunakan kuas atau dengan *short hair roller*. Setelah produk mengering, aplikasikan lapisan kedua **Novalux E** Putih yang telah diencerkan, dengan menggunakan kuas atau dengan *short hair roller*

Efek Standar

Pada bidang yang kering, aplikasikan satu lapis **Swahili** siap pakai, dengan menggunakan kuas "spalter".

Gosoklah bidang yang masih basah untuk membersihkan roduk yang berlebihan.

Untuk menonjolkan kesan estetik atau daya tutup, boleh mengaplikasikan lapisan kedua **Swahili** yang telah diencerkan dengan maksimal 20% air dengan menggunakan kuas "spalter". Waktu pengeringan: 24 jam, tergantung pada jenis bidang, tingkat penyerapan dan kondisi lingkungan.

Efek Shantung

Untuk mendapatkan efek estetik yang lebih merata, kami sarankan untuk memakai **Novalux E** yang telah diwarnai sama dengan warna **Swahili**. Pada bidang yang kering, aplikasikan satu lapis **Swahili** yang telah diencerkan dengan 15-20% air, menggunakan *medium-hair roller*, dengan agak lebih banyak bahan. Garaplah permukaan yang masih basah dengan menggunakan "trowel untuk efek Shantung dan Tartan", mulai dari atas ke bawah pada permukaan.

Pada permukaan yang kering, aplikasikan lapisan kedua **Swahili** yang telah diencerkan dengan 15-20% air, menggunakan *medium-hair roller*. Garaplah permukaan yang masih basah dengan menggunakan "trowel untuk efek Shantung dan Tartan", mulai dari atas ke bawah pada permukaan.

Jika diperlukan di lokasi, atau jika menggunakan nuansa terang/**Swahili** Base Gold, sebaiknya aplikasikan lapisan ekstra **Swahili** yang telah diencerkan dengan 15-20% air, dengan menggunakan *short-hair roller*.

Waktu pengeringan: 24 jam, tergantung pada jenis bidang, tingkat penyerapan dan kondisi lingkungan.

Efek Tartan

Untuk mendapatkan efek estetik yang lebih merata, kami sarankan untuk memakai **Novalux E** yang telah diwarnai sama dengan warna **Swahili**. Pada bidang yang kering, aplikasikan satu lapis **Swahili** yang telah diencerkan dengan 15-20% air, menggunakan *medium-hair roller*, dengan agak lebih banyak bahan. Garaplah permukaan yang masih basah dengan menggunakan "trowel untuk efek Shantung dan Tartan", mulai dari atas ke bawah pada permukaan.

Pada permukaan yang kering, aplikasikan lapisan kedua **Swahili** yang telah diencerkan dengan 15-20% air, menggunakan *medium-hair roller*. Garaplah permukaan yang masih basah dengan menggunakan "trowel untuk efek Shantung dan Tartan", mulai dari atas ke bawah pada permukaan.

Jika diperlukan di lokasi, atau jika menggunakan nuansa terang/**Swahili** Base Gold, sebaiknya aplikasikan lapisan ekstra **Swahili** yang telah diencerkan dengan 15-20% air, dengan menggunakan *short-hair roller*.

Waktu pengeringan: 24 jam, tergantung pada jenis bidang, tingkat penyerapan dan kondisi lingkungan.

SARAN

Selama proses aplikasi, produk harus terlindung dari perubahan dingin dan panas yang tinggi.

Jangan mengaplikasi pada udara, bidang, dan produk dengan suhu lebih rendah daripada +5°C dan lebih tinggi daripada +35°C. Jangan pula mengaplikasi di bawah sinar matahari langsung atau pada permukaan yang sangat panas (walaupun berada di bawah bayangan).

Kelembaban lingkungan harus <75%; kelembaban bidang harus <10%.

Sebaiknya setiap pekerjaan dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan dari *batch* produksi yang sama. Jika menggunakan

Petunjuk Teknis: Swahili

Revisi no.: 10

Tanggal: 15.05.2015

Halaman 1 dari 2

beragam *batch*, maka sebaiknya aneka produk tersebut di-*remix* agar tidak timbul perbedaan *shading* walau perbedaan itu hanya sedikit.

Agar dapat menggunakan, mengencerkan, dan mengaplikasikan produk dengan tepat, lihatlah petunjuk teknis.

Selama persiapan bidang dan aplikasi produk, sebaiknya gunakan peralatan dan piranti pelindung individu yang tepat.

PEMBERSIHAN PERALATAN

Dengan air, segera setelah pemakaian

DAYA SEBAR

Swahili: 6-7 m²/l, pada dua lapisan, tergantung pada jenis bidang dan tingkat penyerapannya. Sebaiknya lakukan terlebih dahulu uji coba pada bidang untuk mengetahui daya sebar yang sesungguhnya.

WARNA

Base Silver, Base Gold dan **Swahili** colour collection.

KEMASAN

Kemasan 1 liter, 5 liter.

USIA PENYIMPANAN

Produk dalam kemasan akan terjamin selama 24 bulan, jika tersimpan di dalam kemasan original yang tersegel dan pada suhu yang memadai.

PROSEDUR KEAMANAN

EU Directive 2004/42/CE:

Swahili (pelapis efek dekoratif)

Nilai batas EU untuk Swahili (cat A/l): 200 g/l (2010)

Swahili mengandung maksimal 200 g/l VOC.

Produk tidak memerlukan pelabelan sesuai peraturan yang berlaku. Gunakan produk sesuai dengan standar keamanan dan kebersihan yang berlaku. Jangan membuangnya di genangan air, di saluran air, dan di tanah; setelah pemakaian, jangan membuang wadahnya sembarangan, biarkan residunya mengering dan perlakukan sebagai limbah khusus. Jauhkan produk dari jangkauan anak-anak. Jika tertelan, segera cari pertolongan medis dan tunjukkan kemasan atau label ini. Untuk keterangan lebih lanjut, lihatlah petunjuk keamanan.

N.B.- NOVACOLOR menyatakan bahwa informasi yang tercantum di sini adalah sesuai dengan pengetahuan teknis dan ilmiah serta berdasarkan pada pengalaman, walau demikian, perusahaan tidak bertanggung-jawab pada hasil yang diperoleh dari penggunaan produk ini, karena kondisi aplikasi berada di luar kuasa perusahaan. Kami sarankan untuk selalu memastikan bahwa produk ini sesuai dengan keperluan yang ada. Petunjuk ini akan menggantikan edisi sebelumnya.