

Eclat _Wall Painting

Luminosità tridimensionale

novacolor[™]
I colori dell'Architettura





Eclat_Wall Painting

3D effect of brightness

**Decorative coating for exteriors with
gold metallic effect**

DILUTION: ready to use, dilute with
maximum 20% of water.

APPLICATION: On two layers of INTOSIL
FINE, apply one or two layers of
ECLAT_WALL PAINTING with a sponge
trowel or with a stainless steel trowel,
depending on the desired effect.

YIELD: 8-10 m²/l for each layer.

For more information please check the
technical data sheet.

*"Light creates ambience and feel of a place,
as well as the expression of a structure."*

~ Le Corbusier



ECLAT_WALL PAINTING SU INTOSIL FINE 4639



ECLAT_WALL PAINTING SU INTOSIL FINE 4639,
EFFETTO TRAVERTINO

Rivestimento decorativo per esterni ad effetto metallizzato oro

DILUIZIONE: pronto all'uso, diluizione massima 20% con acqua.

APPLICAZIONE: Su due strati di INTOSIL FINE, applicare uno o due strati di ECLAT_WALL PAINTING con frattazzo in spugna o con spatola inox, a seconda dell'effetto desiderato.

RESA: 8-10 m²/l per singolo strato.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica.

Revêtement décoratif métallisé doré pour extérieurs

DILUTION: Prêt à l'emploi, dilution maximum 20% avec de l'eau.

APPLICATION: Sur deux couches de INTOSIL FINE, appliquer une ou deux couches de ECLAT_WALL PAINTING avec une truelle en éponge ou une truelle en acier inoxydable, en fonction de l'effet désiré.

RENDEMENT: 8-10 m²/l par couche.

Pour plus d'informations consulter la fiche technique.

Dekorative Wandtechnik mit Goldpigmenten für den Außenbereich

VERDÜNNUNG: gebrauchsfertig, max. mit 20% Wasser verdünnen, je nach Verarbeitungstechnik.

AUFTRAGUNG: über zwei Schichten INTOSIL FINE, zweimal ECLAT_WALL PAINTING mit Schwammbrett oder Stahlspachtel auftragen.

ERGIEBIGKEIT: 8-10 m²/l, je Schicht.

Für weitere Info bitte siehe technisches Merkblatt.

Revestimiento decorativo para exteriores con efecto metalizado dorado

DILUCIÓN: listo para ser utilizado, dilución máxima 20% con agua.

APLICACIÓN: en dos capas de INTOSIL FINE, aplicar una o dos capas de ECLAT_WALL PAINTING con fratás en esponja o con una espátula de acero, según el efecto deseado.

RENDIMIENTO: 8-10 m²/l por cada capa.

Para mayor información consultar la ficha técnica.

www.novacolor.it



freedot

07/2016

N000149

novacolorTM
I colori dell'Architettura

NOVACOLOR srl - 47122 Forlì - Italia
Tel +39 0543 401840 - fax +39 0543 414585
Via U. Aldrovandi, 10 - info@novacolor.it



NOVACOLOR is committed to reduce the environmental impact by producing friendly materials.

Made in Italy



**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =**

**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =**